

CREME SALDANTI



Le creme saldanti QUALITEK sono disponibili con leghe lead free (SnCuAg-SnBi) e senza piombo (SnPb-SnPbAg) in Type 3 e 4. Il tipo HF825 si caratterizza per la possibilità di essere conservato a temperatura ambiente anche dopo l'apertura.

Le principali caratteristiche sono:

- ✓ Garanzia di massima flessibilità con un'ampia finestra di processo
- ✓ Eccellente bagnabilità
- ✓ Stampabilità anche su passi molto ridotti
- ✓ Giunti lucidi
- ✓ Massima resistenza all'effetto slump
- ✓ Utilizzabile sia per rifusione in ambiente aria che azoto.
- ✓ Percentuale minima di void nei giunti BGA
- ✓ Vita sullo stencil fino a 8 ore
- ✓ Tempo di inattività fino a 120 minuti
- ✓ Tack time fino a 24 ore
- ✓ Velocità di stampa fino a 200 mm/sec



LEAD FREE PROCESS	LEADED PROCESS
NC 825 SAC305 (Sn96,5Ag3Cu0,5)	NC 670 Stagno/Bismuto (Sn42Bi58)
NC 818 SN62 (Sn62Pb36Ag2)	